

Technický list T50 P/264

T50 P střešní - VARIANTA A



0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink		
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	od 0,50 mm do 1,25 mm

T50 P konstrukční - VARIANTA A




0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink		
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	od 0,50 mm do 1,25 mm

T50 P fasáda - VARIANTA B



0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm



POVRCH			TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	aluzinek	
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

Technická data

Výška profilu	50 mm
Šířka vstupu	1 250 mm
Celková šířka	1 085 mm
Stavební šířka	1 056 mm
Min./max. délka	0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm
Doplňky, pomůcky	šrouby, těsnící pásy, profilovaná těsnění, antikondenzační úprava
Materiál	S 320 GD + Z200 nebo Z275 S 320 GD + AZ150 nebo AZ185 Dle PN-EN 10169 Dle PN-EN 10346
Technické schválení	PN-EN 14782
Polská norma	ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-3
Barevnost	vzorník barev výrobce

 Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:
www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf

 Spusť čtečku
 a naskenuj kód


■ Všeobecný přehled produkčních materiálů a barev

Tloušťka plechu (mm)	POZINK	ALUZINEK	LAKOVANÝ POZINK		LAKOVANÝ POZINK											
	ELEMENT				EFEKT										EXTRA	
	FeZn	AlZn	PE 15		PE 25					PM 35		PMH 35		PUM	PU	
0,50	FeZn	AlZn			RR 032	1002*	1015*	1021*	3011	RR 023	RR 028	RR 011	RR 028	RR 028	RR 028	
					3009	3016	5010	6005	6029	RR 033	8017	RR 032	RR 033	RR 033	RR 033	
					7000	7016	7024	7035	8004			RR 750	7016	RR 750	RR 750	
					8017	8023*	9002	9005	9006			8017		7016	8017	
					9007	9010								8017		
0,60	FeZn															
0,63	FeZn	AlZn			3011	7024*	8017	9002	9006							
					9010											
0,70	FeZn	AlZn			3011	5010	6029	7016	7035							
					8017	9002	9006	9010								
0,75	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006	9010									
0,80	FeZn		9002	9010												
0,88	FeZn	AlZn	9002	9010	9002											
0,90	FeZn															
1,00	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006										
1,15			9002	9010												
1,25	FeZn		9002	9010												
1,50	FeZn		9002	9010												

* Pouze na objednávku. Zobrazení barev je jen orientační.

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:
www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf

Spusť čtečku
a naskenuj kód



www.satjam.cz